Argile Confort: l'enduit mural écologique pour votre intérieur

Notice explicative

Argile Confort est un assemblage d'argile et de sables fins. L'argile régule l'humidité de l'air et améliore l'effet de paroi chaude. Ces deux effets participent fortement à l'impression de confort d'une pièce.

DOMAINE D'UTILISATION

Cet enduit minéral s'applique en couche mince en décor intérieur et l'isolation des murs. Pour vos chambres, séjours, halls, cuisines associez les teintes chaleureuses d'Argile Confort.

18 TEINTES ET PLUS

Argile Confort se décline en 17 teintes pigmentées et 1 blanc ivoire à appliquer seul ou à teinter selon votre choix.

Préparation des supports

Idéalement, le support doit être sec, ouvert (poreux) et non farinant. Argile Confort ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité.

- Les supports standards

Les supports bruts(placo, plâtre, enduit ciment...) recevront directement notre sous-couche d'accroche granitée acrylique pour garantir la bonne tenue de la finition Argile Confort.

- Support en matériaux sains

Les enduits à la chaux talochés non peints peuvent recevoir directement Argile Confort.

Au préalable, on humidifiera l'enduit à la chaux avec la brosse à badigeonner. Le Fermacel sera poncé et humidifié à la brosse à badigeon pour ouvrir le support, ou sera recouvert avec la sous-couche acrylique granitée.

PREPARATION DE L' ENDUIT

Ajoutez 7 litres d'eau aux 25Kg d' Argile Confort. Mélangez avec l'agitateur, laissez reposer 30 min au moins avant l'application sur le mur.

Conservé dans un seau fermé, le mélange ne perdra pas son eau et gardera ses propriétés. Il est toujours possible de rajouter de l'eau pour retrouver l'élasticité nécessaire.

Essai préalable (conseillé). Mélangez 3 volumes d'Argile Confort à 1 volume d'eau.

Astuce: préparez 7 litres d'eau dans un seau. Prélevez l'eau nécessaire aux essais puis utilisez l'eau restante avec la poudre qui reste.

APPLICATION DECORATIVE

Argile Confort s'applique au platoir en une couche d'environ 1mm.

APPLICATION CONFORT

Argile Confort appliqué en forte épaisseur (5 à 15mm) améliore le confort d'une pièce. Il peut être appliqué sur une trame naturelle, type canisse, fixée au mur.

ASPECTS DE FINITION

L'application au platoir laisse un enduit d'épaisseur régulière qui se prête à divers apsects de finition.

CHARGES DECORATIVES

Variez l'aspect finition en ajoutant à Argile Confort: du mica pour l'aspect brillant, de la nacre pour un grain plus gros, de la paille pour un aspect fibré.

Finissez à l'éponge pour faire ressortir les charges.

Dosages:

- Mica ou nacre: mélangez à sec 2 à 3 litres de mica ou nacre dans 25Kg d'Argile Confort.
- Paille: 1 sachet de paille pour 25Kg d'Argile Confort.
- **Finition à l'éponge conseillée.**

Astuce: Faire un essai préalable avec environ 1/10 du volume de poudre. Nettoyer la surface à l'éponge pour décider si vous souhaitez plus ou moins de mica, nacre ou paille.

ASPECT CIRE

Pour protéger Argile Confort des éclaboussures occasionnelles, appliquez la cire au chiffon sur l'enduit sec et époussété. Faites un essai préalable, la cire fonce les couleurs.

LE MATERIEL NECESSAIRE

- Un petit platoir
- Une éponge
- Un agitateur en fer à fixer au bout d'une perceuse

Aspect taloché

en cours de séchage, quand l'enduit ne se déforme plus sous l'éponge (1h au plus), vous pouvez taloché à l'éponge avec des mouvements circulaires régularisant la surface.

Aspect lissé

Au bout de 2h, vous pouvez repasser le platoir pour effacer les reliefs et traces pour apporter un aspect lisse.

Aspect lavé éponge

en fin de séchage, passer sur l'enduit une éponge humide que vous laverez et essorerez régulièrement.

Avec un mouvement circulaire, comme pour lessiver un mur, vous retirez l'argile de la surface pour faire ressortir les grains de sable, de mica, de nacre ou de paille, si vous en avez ajouté. En fin de séchage quelque soit votre finition, passez une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit sec pour faire tomber les grains superficiels max fixés.

CONDITIONNEMENT

Produit en poudre, prêt à gâcher en seaux de 25Kg. La contenance du seau est suffisante pour effectuer un mélange complet.

COMPOSITION

Argile, sables fins et pigments minéraux 99,5%. Adjuvant 0,5%.

RENDEMENT

IL'application décorative en couche mince permet de réaliser environ 20m² avec un seau de 25Kg.

L'application confort en couche épaisse consomme environ 1,6Kg/m² par mm d'épaisseur.

TEMPERATURE DE LA PIECE

Entre 10° et 30°C

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Sous couche acrylique granitée
- Cire de protection
- Charges de mica, nacre, paille

Argile Confort

Tel: 06 17 58 13 42

E-mail: contact@argileconfort.com

www.argileconfort.com